

Impranet

Жидкое средство для пропитки камня без растворителей

Свойства

Impranet применяется для пропитки камня как внутри помещений, так и снаружи. Средство глубоко проникает в поры камня и после высыхания надёжно защищает обработанную поверхность от проникновения в неё воды и масла. Вследствие этого Impranet предотвращает рост мха и водорослей на поверхностях, а также пагубные последствия низких температур и постоянной сырости. Инновационный состав Impranet не содержит органических растворителей и не имеет запаха, поэтому его можно великолепно применять внутри зданий.

Состав

Импрегнанты, эмульгаторы.
Показатель pH (в концентрате): ок. 4,5

Области применения

Применяется для пропитки новых или старых, прошедших глубокую чистку, обезжиренных и не навощенных керамических, натуральных и искусственных каменных полов, с впитывающей или пористой поверхностью напр. из гранита, порфира, керамогранита, гнейса, мрамора, песчаника, агломератного и бетонного камня, клинкера, кирпича, бетона и цемента. Не применять для обработки керамогранита.

Применение

Средство перед применением хорошо взболтайте!

Перед началом работы убедитесь в незаметном месте, что средство не изменяет цвет покрытия.

Импрегнирование камня:

Наносите неразведённый Impranet с помощью плоского мopa на предварительно очищенные, обезжиренные и по возможности сухие поверхности, до полного их насыщения. Насыщение камня достигнуто, когда Impranet больше не впитывается, а остаётся на поверхности. Не впитавшиеся в поверхность излишки образуют на полу клейкий налёт молочного цвета, который следует удалить не позднее чем через 1 час поломоечной машиной (применив: Сорех, 1 л на 10 л воды и красный пад).

Температура поверхности камня должна составлять не ниже +5° С и не выше +25°С. Ходить по обработанному полу можно сразу после высыхания, однако водо- и маслоотталкивающие свойства формируются в полной мере примерно через 5 суток.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения препарата.



Уход за камнем

Расход на 1 м²

Импрегнирование камня: 5-500 мл, в зависимости от впитывающей способности камня.

Только для профессионального использования!

Упаковка

Канистра 5 л

Арт. № j 21 05 15

